



ADITIVO L-8

CONVERTIDOR LISO A GOTELÉ

- ALTA CONCENTRACIÓN
- EFECTO INMEDIATO
- ESPECIAL PINTURAS MATE

Aditivo que, agregado a pinturas plásticas mate lisas, les confiere una alta viscosidad, posibilitando así que estas pinturas puedan ser utilizadas para crear acabados texturados, especialmente con efecto gotelé.

Consulte al Departamento Técnico para mayor información sobre este producto.

PROPIEDADES DESTACADAS

- Alta concentración: se precisa muy poco aditivo para lograr el efecto deseado.
- Fácil de añadir.
- Efecto potente e inmediato
- Compatible con gran variedad de pinturas base agua.
-

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO

YVERSUM L-8 debe agregarse sobre una pintura plástica mate de calidad media o superior. La pintura debe ser compatible con el aditivo. Normalmente no existen problemas de compatibilidad, pero podrían presentarse en forma de aparición masiva de grumos, pérdida brusca de viscosidad u otro efecto que no sea un incremento controlado de viscosidad. Se recomienda hacer pruebas a pequeña escala.

El producto puede agregarse directamente a la pintura, preferiblemente con la ayuda de algún instrumento que permita una medición precisa, como un cuentagotas, una pipeta graduada o jeringa.

Inmediatamente después de la adición debe removerse la pintura con la ayuda de un listón plano o agitación mecánica si el volumen de pintura así lo requiere. Continuar hasta comprobar que se ha producido un incremento en la viscosidad de la mezcla. Esto puede llevar de 30 a 60 segundos. Una vez se compruebe el resultado, se puede optar por dejar la mezcla tal cual o repetir la dosificación para incrementar la viscosidad.

Debido a la alta concentración del producto, podrían llegar a producirse grumos. Esto puede evitarse diluyendo el producto en una proporción de **1 parte de producto + 2 partes de agua**. Es importante diluir sólo la cantidad de aditivo que se va a utilizar.

Finalizar la dosificación cuando se haya alcanzado la viscosidad que permita crear el efecto texturado deseado.

PROPOCIÓN DE MEZCLA. Se recomienda comenzar mezclando 1 ml de aditivo puro (aprox. 1 gramo de aditivo) por cada litro de pintura. Como se indicó, es recomendable diluir el aditivo puro en agua antes de agregarlo a la pintura, para evitar posibles efectos bruscos y formación de grumos. Si el incremento de viscosidad no es el deseado, repetir la operación hasta un máximo de 10 ml de aditivo puro en total. Es preferible ajustar la cantidad poco a poco a realizar

PRODUCTO: YVERSUM L-8 Fecha de alta del producto y Ficha Técnica: 1/07/2025 - Revisión de la Ficha Técnica: Rev.01. 07-2025

La información detallada en esta Ficha Técnica está basada en ensayos y análisis realizados en laboratorio por MURO QUÍMICAS, S.L. Si precisa información adicional contáctenos. Los productos no deben utilizarse para fines distintos a los especificados en este documento. El usuario final es responsable de la correcta gestión de los envases vacíos a fin de cumplir con la legislación medioambiental vigente.

MURO QUÍMICAS, S.L. - C/ La Innovación, 12, 41805 - Benacazón (SEVILLA) - Tlf.: 955 70 99 69 - www.muroquimicas.eu - muro@muroquimicas.eu

una adición excesiva, que podría estropear la pintura. Si la pintura queda excesivamente viscosa, incluso petrificada, hasta el punto de no poder aplicarse, debe desecharse.

Observar todas las indicaciones de la pintura aditivada en cuanto a preparación del soporte y otras precauciones.

Las pinturas transformadas con efecto gotelé suelen presentar un rendimiento inferior a su valor original.

Si a pesar de agregar repetidamente el aditivo hasta el límite indicado no se observan efectos notables, es muy probable que la pintura no sea compatible con el aditivo.

■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto en el envase

Líquido blanco.

Acabado

El aditivo no afecta al color o brillo de la pintura. Sólo afecta a la textura del acabado.

Tiempo de secado (a 25°C, 40 % de H.R. y 1 mm espesor)

En función de la pintura con la que se mezcle. El aditivo no afecta sensiblemente al tiempo de secado.

Rendimiento/proporción de mezcla*

Máximo 10 ml de aditivo puro por litro de pintura.

Densidad

1,00 (± 0,10) kg/litro

■ FORMATOS

Envases de plástico de 1 litro.

■ PELIGROS Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

Toda la información relativa a la seguridad del producto se expone de forma detallada en la correspondiente **Ficha de Seguridad**. Solicítela a su distribuidor o directamente a MURO QUÍMICAS, S.L. a través de los datos de contacto indicados en este documento.

■ NOTA LEGAL

Toda la información recogida en esta FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO está basada en nuestro actual estado de conocimiento y se suministra de buena fe, entendiendo que las condiciones de almacenaje y uso son las indicadas en esta información, esto no supone una garantía manifiesta del producto habida cuenta de la variabilidad de las condiciones de aplicación.

YVERSUM es una marca registrada de MURO QUÍMICAS, S.L.



■ No imprima este documento si no es realmente necesario. Reduzca el consumo de papel, energía y otros recursos naturales en la medida de lo posible.



PRODUCTO: YVERSUM L-8 Fecha de alta del producto y Ficha Técnica: 1/07/2025 - Revisión de la Ficha Técnica: Rev.01. 07-2025

La información detallada en esta Ficha Técnica está basada en ensayos y análisis realizados en laboratorio por MURO QUÍMICAS, S.L. Si precisa información adicional contáctenos. Los productos no deben utilizarse para fines distintos a los especificados en este documento. El usuario final es responsable de la correcta gestión de los envases vacíos a fin de cumplir con la legislación medioambiental vigente.

MURO QUÍMICAS, S.L. - C/ La Innovación, 12, 41805 - Benacazón (SEVILLA) - Tlf.: 955 70 99 69 - www.muroquimicas.eu - muro@muroquimicas.eu