



RENOVAPLEX RM-10

ENLUCIDO PARA CUBRIR GOTELÉ

- ACABADO DE ALTA FINURA
- BAJA MERMA
- ESPECIAL INTERIORES

Enlucido en polvo para dispersión en agua, especialmente formulado para trabajos de nivelación de paredes con pinturas en relieve, gotelé y picados. Se aplica cómodamente con llana, se lija con facilidad y puede extenderse en capa gruesa (máximo 5 mm por capa). Permite obtener acabados de alta finura al tacto.

YVERSUM RENOVAPLEX RM-10 resulta ideal como paso previo a la aplicación de pinturas plásticas de acabado. Su ACABADO BLANCO-BEIGE facilita la obtención de terminaciones de este color.

Debe ser utilizado únicamente en entornos de INTERIOR.

Consulte al Departamento Técnico para mayor información sobre este producto.

PROPIEDADES DESTACADAS

- Especialmente formulado para tapar y nivelar paredes con gotelé.
- Suavidad en la aplicación.
- Baja merma. No cuarteo en aplicaciones de hasta 5 mm por capa.
- Amplio tiempo abierto de trabajo.
- Acabado de alta finura. Fácilmente lijable.
- Se puede utilizar para crear relieves en trabajos de manualidades y decorativos.
- Acabado BLANCO-BEIGE.
- Puede repintarse con una amplia variedad de pinturas plásticas.

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO

PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y DEL PRODUCTO

Aplicar EXCLUSIVAMENTE EN INTERIORES así como en entornos de baja humedad. En caso de aplicar en estancias en las que la humedad suele ser alta (baños y cocinas, sobre todo) se debe aplicar una pintura de acabado que brinde una protección adicional.

El producto puede ser aplicado en paredes y techos, sobre yeso, escayola, pladur, perlita, hormigón, cemento y ladrillos. Si se aplica sobre superficies pintadas, como es el caso del gotelé, esta pintura debe poseer un adecuado grado de consistencia y adherencia al sustrato. La superficie sobre la que se aplica debe estar libre de polvo, salitre, pintura, moho, verdín, grasas, desencofrantes, tratamientos hidrofugantes y en general de restos mal adheridos. Asimismo debe presentar un adecuado grado de consistencia, de lo contrario habrá que sanear y reparar convenientemente. En el caso de grietas, fisuras y oquedades, es necesario sanear las aberturas empleando una espátula, desprendiendo los restos mal adheridos.

Adicionalmente, puede reforzarse el soporte empleando para ello un fijador apropiado, como

PRODUCTO: YVERSUM RM-10 Fecha de alta del producto y Ficha Técnica: 1/07/2025 -Revisión de la Ficha Técnica: Rev.01. 07-2025

La información detallada en esta Ficha Técnica está basada en ensayos y análisis realizados en laboratorio por MURO QUÍMICAS, S.L. Si precisa información adicional contáctenos. Los productos no deben utilizarse para fines distintos a los especificados en este documento. El usuario final es responsable de la correcta gestión de los envases vacíos a fin de cumplir con la legislación medioambiental vigente.

MURO QUÍMICAS, S.L. - C/ La Innovación, 12, 41805 - Benacazón (SEVILLA) - Tlf.: 955 70 99 69 - www.muroquimicas.eu - muro@muroquimicas.eu

YVERSUM ACRYLBASE D-30, YVERSUM VINYLBASE D-20 o similares.

Para lograr una duración óptima los problemas debido a humedades deben ser solventados en su origen. Si existen mohos sobre el soporte deben eliminarse empleando los medios mecánicos y productos apropiados.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA. Añadir 6,5 litros de agua para amasar un saco de 15 kg de polvo. Añadir primero el agua en un recipiente y después el polvo de forma gradual, amasando mediante métodos manuales o mecánicos hasta conseguir una pasta cremosa y homogénea, sin grumos.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

El producto puede aplicarse con llana o espátula. Para lograr altos espesores aplicar capas sucesivas de 5 mm respetando el tiempo de secado total indicado en la tabla de DATOS TÉCNICOS. El tiempo de secado puede incrementarse sobre el valor indicado a medida que lo hace el espesor de la capa aplicada.

El producto puede aplicarse con llana o espátula. Se pueden realizar aplicaciones con un espesor máximo de hasta 3 mm por capa. Para lograr espesores mayores es preciso aplicar capas sucesivas de un máximo de 3 mm por aplicación, respetando siempre el tiempo de secado total indicado en la tabla de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. El tiempo de secado puede incrementarse sobre el valor indicado en la tabla de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS a medida que lo hace el espesor de la capa aplicada.

CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN. Aplicar a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C. Se recomienda no aplicar con el producto expuesto directamente a la luz del sol en días calurosos, ya que el secado acelerado podría provocar desperfectos en el acabado, tales como cuarteos o falta de adherencia. Se recomienda no aplicar a una humedad ambiental relativa superior al 80%, dado que el producto seca por evaporación del agua que contiene y la alta humedad ambiental podría retrasar considerablemente el tiempo

de secado, más aún en capa gruesa. No utilizar si se esperan lluvias o rociadas intensas en las siguientes horas tras aplicar.

Tapar el envase una vez utilizada la cantidad de producto requerida. Si el producto ya se hubiera secado total o parcialmente en el envase, desechar el sobrante. Recuperar el producto seco añadiendo agua no es factible, ya que el acabado perderá sus propiedades físicas. Almacenar a temperaturas comprendidas entre los 10 °C y 25 °C. Limpieza de herramientas con agua, antes de que seque el producto.

Cuando se vaya a proceder al pintado, podría ser conveniente aplicar un fijador como YVERSUM ACRYLBASE D-30, YVERSUM VINYLBASE D-20 o similares. Esto contribuirá a homogeneizar la absorción y dará mayor consistencia al acabado. Podrá encontrar mayor información en Ficha Técnica de la pintura de terminación que vaya a aplicar.

■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto en el envase

Polvo color blanco

Acabado

Liso extramate. BLANCO-BEIGE. .

Secado (a 25°C, 40 % de H.R. y 1 mm espesor)

Tiempo abierto de aplicación: máximo 2 h. Secado al tacto en 6 h. Repintado 24 h.

Rendimiento*

1,5 -2 kg/ m² y capa, a 1 mm de espesor

Dilución y limpieza de útiles

Agua

*El rendimiento disminuye según aumenta la porosidad del soporte, al volverse éste más

PRODUCTO: YVERSUM RM-10 Fecha de alta del producto y Ficha Técnica: 1/07/2025 -Revisión de la Ficha Técnica: Rev.01. 07-2025

La información detallada en esta Ficha Técnica está basada en ensayos y análisis realizados en laboratorio por MURO QUÍMICAS, S.L. Si precisa información adicional contáctenos. Los productos no deben utilizarse para fines distintos a los especificados en este documento. El usuario final es responsable de la correcta gestión de los envases vacíos a fin de cumplir con la legislación medioambiental vigente.

MURO QUÍMICAS, S.L. - C/ La Innovación, 12 , 41805 - Benacazón (SEVILLA) - Tlf.: 955 70 99 69 - www.muroquimicas.eu - muro@muroquimicas.eu

absorbente. También disminuye con el incremento de la rugosidad del sustrato. Para resolver las dudas al respecto de esta información puede consultar a nuestro Departamento Técnico a través de los datos de contacto que se ofrecen en este documento.

■ FORMATOS

Sacos de 15 kg. Palets de 66 sacos.

■ PELIGROS Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

Toda la información relativa a la seguridad del producto se expone de forma detallada en la correspondiente **Ficha de Seguridad**. Solicítela a su distribuidor o directamente a MURO QUÍMICAS, S.L. a través de los datos de contacto indicados en este documento.

■ NOTA LEGAL

Toda la información recogida en esta FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO está basada en nuestro actual estado de conocimiento y se suministra de buena fe, entendiendo que las condiciones de almacenaje y uso son las indicadas en esta información, esto no supone una garantía manifiesta del producto habida cuenta de la variabilidad de las condiciones de aplicación.

YVERSUM MATERIALS es una marca registrada de MURO QUÍMICAS, S.L.

■ No imprima este documento si no es realmente necesario. Reduzca el consumo de papel, energía y otros recursos naturales en la medida de lo posible.



PRODUCTO: YVERSUM RM-10 Fecha de alta del producto y Ficha Técnica: 1/07/2025 -Revisión de la Ficha Técnica: Rev.01. 07-2025

La información detallada en esta Ficha Técnica está basada en ensayos y análisis realizados en laboratorio por MURO QUÍMICAS, S.L. Si precisa información adicional contáctenos. Los productos no deben utilizarse para fines distintos a los especificados en este documento. El usuario final es responsable de la correcta gestión de los envases vacíos a fin de cumplir con la legislación medioambiental vigente.

MURO QUÍMICAS, S.L. - C/ La Innovación, 12, 41805 - Benacazón (SEVILLA) - Tlf.: 955 70 99 69 - www.muroquimicas.eu - muro@muroquimicas.eu