



SOLBASE D-40

FIJADOR CONSOLIDANTE ACRÍLICO

- EXTERIOR-INTERIOR
- ALTA ADHERENCIA
- FLEXIBLE Y ELÁSTICO
- ANTISALITRE

Imprimación basada en resina acrílica pura de partícula ultrafina, especialmente creada para reforzar y consolidar soportes de cemento y yeso con ligera falta de consistencia. Resulta ideal como imprimación, usado como preparación previa a la aplicación de revestimientos de fachadas o pinturas de interior. Regulariza la absorción de la superficie, de modo que el acabado de pintura que se aplique posteriormente será más homogéneo. Apto para EXTERIOR e INTERIOR. Gracias a su tamaño de partícula ultrafino, es capaz de sellar el soporte de tal como que bloquea el afloramiento de sales minerales (salitre), impidiendo o reduciendo considerablemente los desperfectos que la aparición de estas sales ocasiona en los acabados de pintura, especialmente cuando se aplican colores. SOLBASE D-40 es un producto al agua formulado para minimizar el OLOR durante su aplicación y secado, lo que resulta especialmente favorable par aplicación en interiores.

Consulte al Departamento Técnico para mayor información sobre este producto.

PROPIEDADES DESTACADAS

- Excelente adherencia.
- Tamaño de partícula ultrafino: presenta un alto poder consolidante y alta capacidad de penetración en el soporte.
- Buena resistencia a la humedad.
- Evita o disminuye las eflorescencias.
- Apto para aplicar en exterior e interior.
- Sus propiedades elásticas le permiten absorber fisuras y pequeños movimientos de contracción y dilación del soporte.
- Alta resistencia a la alcalinidad propias del yeso y de superficies cementosas.
- Apto para aplicar en exterior e interior.
- Ideal como imprimación de revestimientos MURO, YVERSUM y similares.
- Baja emisión de OLOR: ideal para su empleo en trabajos de interior.

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO

PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y DEL PRODUCTO

El producto puede ser aplicado en paredes y techos, tanto en exterior como en interior, sobre hormigón, cemento, ladrillos, yeso, escayola, perlita y pladur. La superficie sobre la que se aplica debe estar libre de polvo, salitre, pintura, moho, verdín, grasas, desencofrantes, tratamientos hidrofugantes y en general de restos mal adheridos. También debe tener cierta porosidad. Asimismo debe presentar un adecuado grado de consistencia, de lo contrario habrá que sanear y reparar convenientemente. Para lograr una duración óptima los problemas debido a humedades deben ser solventados en su origen de forma previa al pintado. Si existen mohos sobre el soporte deben ser eliminados empleando los medios mecánicos y productos apropiados antes de pintar. Homogeneizar bien antes de usar y después de cada dilución. Si el soporte presenta grietas o fisuras éstas deben sellarse empleando productos como YVERSUM

PRODUCTO: YVERSUM D-40 Fecha de alta del producto y Ficha Técnica: 1/07/2025 - Revisión de la Ficha Técnica: Rev.01. 07-2025

La información detallada en esta Ficha Técnica está basada en ensayos y análisis realizados en laboratorio por MURO QUÍMICAS, S.L. Si precisa información adicional contáctenos. Los productos no deben utilizarse para fines distintos a los especificados en este documento. El usuario final es responsable de la correcta gestión de los envases vacíos a fin de cumplir con la legislación medioambiental vigente.

MASILLA FIBRADA FLEXIBLE CRF-300, YVERSUM MASILLA GOMA PÉTREA CR-400 ó similares. En soportes de interior, si se precisan acabados finos, puede sellarse con masillas como **YVERSUM MASILLA PLÁSTICA EXTRA CR-100** o similar.

El producto se suministra listo al uso, NO debe ser diluido.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Este producto puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola convencional. Aplicar según el rendimiento indicado en el apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. No aplicar si se prevén lluvias en las siguientes horas tras la aplicación ni a temperaturas inferiores a 12 °C. No se recomienda lavar la superficie pintada hasta transcurridos al menos 30 días. El lavado de la superficie debe realizarse sólo con agua o bien con agua y detergente neutro, siendo recomendable evitar productos químicos agresivos como lejía o amoníaco. Las herramientas deben limpiarse con agua antes de que seque el producto.

Mantenga el envase en lugar fresco, apartado de la luz directa del sol y de la intemperie. Si se diluye, especialmente en épocas calurosas, se recomienda aplicar en las siguientes 24-48 horas. Para mejorar la preservación del producto en el envase, diluya sólo la cantidad que tenga planificado aplicar en el mismo día.

PRECAUCIONES: este producto no es apto para aplicaciones en inmersión permanente, tales como piscinas, aljibes, depósitos, canales o fuentes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto en el envase

Líquido blanco semitransparente

Acabado

Incoloro.

Tiempo de secado (a 25°C y 40 % de H.R.)

2 horas al tacto. Repintado 24 h.

Rendimiento*

8-15 m² /litro y capa

Densidad

1,05 (± 0,10) kg/litro

Dilución y limpieza de útiles

Agua

*El rendimiento disminuye según aumenta la porosidad del soporte, al volverse éste más absorbente. Para resolver las dudas al respecto de esta información puede consultar a nuestro Departamento Técnico a través de los datos de contacto que se ofrecen en este documento.

FORMATOS Y COLORES

Envases de plástico de 4 litros y 750 ml.

PELIGROS Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

Toda la información relativa a la seguridad del producto se expone de forma detallada en la correspondiente **Ficha de Seguridad**. Solicítela a su distribuidor o directamente a MURO QUÍMICAS, S.L. a través de los datos de contacto indicados en este documento.

PRODUCTO: YVERSUM D-40 **Fecha de alta del producto y Ficha Técnica:** 1/07/2025 - **Revisión de la Ficha Técnica:** Rev.01. 07-2025

La información detallada en esta Ficha Técnica está basada en ensayos y análisis realizados en laboratorio por MURO QUÍMICAS, S.L. Si precisa información adicional contáctenos. Los productos no deben utilizarse para fines distintos a los especificados en este documento. El usuario final es responsable de la correcta gestión de los envases vacíos a fin de cumplir con la legislación medioambiental vigente.

MURO QUÍMICAS, S.L. - C/ La Innovación, 12, 41805 - Benacazón (SEVILLA) - Tlf.: 955 70 99 69 - www.muroquimicas.eu - muro@muroquimicas.eu

■ NOTA LEGAL

Toda la información recogida en esta FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO está basada en nuestro actual estado de conocimiento y se suministra de buena fe, entendiendo que las condiciones de almacenaje y uso son las indicadas en esta información, esto no supone una garantía manifiesta del producto habida cuenta de la variabilidad de las condiciones de aplicación.

YVERSUM MATERIALS es una marca registrada de MURO QUÍMICAS, S.L.



YVERSUM
M A T E R I A L S

■ No imprima este documento si no es realmente necesario. Reduzca el consumo de papel, energía y otros recursos naturales en la medida de lo posible.



PRODUCTO: YVERSUM D-40 **Fecha de alta del producto y Ficha Técnica:** 1/07/2025 - **Revisión de la Ficha Técnica:** Rev.01. 07-2025

La información detallada en esta Ficha Técnica está basada en ensayos y análisis realizados en laboratorio por MURO QUÍMICAS, S.L. Si precisa información adicional contáctenos. Los productos no deben utilizarse para fines distintos a los especificados en este documento. El usuario final es responsable de la correcta gestión de los envases vacíos a fin de cumplir con la legislación medioambiental vigente.

MURO QUÍMICAS, S.L. - C/ La Innovación, 12, 41805 - Benacazón (SEVILLA) - Tlf.: 955 70 99 69 - www.muroquimicas.eu - muro@muroquimicas.eu